

**ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ"**623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

№ 540 от 19.02.2026

Заказчик: ООО "ТД "Енисейпром"

Адрес заказчика: 660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 172

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, Дж/см ² , KCU	Ударная вязкость, Дж/см ² , KCV		
Отвод П 90-377х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001	6,3	483	521	344	35	77	335	338	8	89,03
Отвод П 90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001	10	2 443	599	498	24	79	135	117	2	2,42

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 273х12,0 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В 8731-74	04-F6988	3109/2636	АО "СТЗ"
Труба 83х4,0 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74 гр.В	1300396787	1407/40122	АО "СинТЗ"

Примечания: Пробное(испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.
Детали термообработаны в соответствии с технологией завода-изготовителя
Испытания на ударный изгиб для деталей проведены при температурах:
ст.20: KCU -40гр.С, KCV -5гр.С
ст.09Г2С: KCU -60 гр.С, KCV -20гр.С

Данная продукция не предназначена для применения на объектах ПАО "ГАЗПРОМ"

М.П. ОКК

Отдел контроля качества

