ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ"

623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

№ 5554 от 26.09.2024

Заказчик: ООО "ТД "Енисейпром"

Адрес заказчика: 660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 172

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, дж/см2, KCU	Ударная вязкость, дж/см2, KCV		
Отвод П 90-89х8-ст20 ГОСТ 17375-2001	20		498	364	30	68	85	62	2	2,97
Тройник П 76х6-ст20 ГОСТ 17376-2001	12,5		502	297	34	73	117	109	1	2,25
Отвод П 90-89х10-ст20 ГОСТ 17375-2001	25		498	393	29	74	163	113	2	3,61

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 68х8,5 ст.20 ГОСТ 8732-78 /В 8731-74	006009/01	06Б254/4R2877	АО "ПНТЗ"
Труба 76х6,0 ст.20 ГОСТ 8732-78	1300127332/1	3403/16810	ОАО "СинТЗ"
Труба 68х10,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	АК-081780/01	11М250/1R8718	АО "ПНТЗ"

Примечания: Пробное(испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.
Испытания на ударный изгиб для деталей проведены при температурах:
ст.20: KCU -40гр.С, KCV -5гр.С
ст.09Г2С: KCU -60 гр.С, KCV -20гр.С

М.П. ОКК

Отдел контроля качества ____________

ОТК