



**ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ"**



623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

№ 5323 от 16.09.2024

Заказчик: ООО "ТД "Енисейпром"

Адрес заказчика: 660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 172

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, дж/см2, КСU	Ударная вязкость, дж/см2, KCV		
Отвод П 90-57х6-ст20 ГОСТ 17375-2001	25		500	399	29	68	98	81	19	0,88
Отвод П 90-76х10-ст20 ГОСТ 17375-2001	25		495	344	30	69	128	82	24	2,56
Отвод П 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001	16		511	390	32	78	179	159	12	3,53
Отвод П 90-159х12-ст20 ГОСТ 17375-2001	16		484	326	28	65	141	122	18	15,2

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 45х6,0 ст.20 ГОСТ 8734-75/В8733-74	АК-450718/09	5976/27434	АО "ПНТЗ"
Труба 60х10,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	АК-068639/01	10М218/OR7244	АО "ПНТЗ"
Труба 83х6,0 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В	004625/01	02М253/430263	АО "ПНТЗ"
Труба 114х12,0 ст.20 ГОСТ 8732-78/В8731-74	АК-088893/01	08М398/2R5812	АО "ПНТЗ"

Примечания: Пробное(испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.
Испытания на ударный изгиб для деталей проведены при температурах:
ст.20: КСU -40гр.С, KCV -5гр.С
ст.09Г2С: КСU -60 гр.С, KCV -20гр.С

М.П. ОКК

Отдел контроля качества

