

**ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ"**623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

№ 3873 от 05.07.2024

Заказчик: ООО "ТД "Енисейпром"

Адрес заказчика: 660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 172

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, дж/см ² , KCU	Ударная вязкость, дж/см ² , KCV		
Отвод П 90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001	6,3		513	352	35	78	125	123	29	6,71
Отвод П 90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001	12,5		560	446	28	76	131	112	6	2,99
Отвод П 90-57х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001	12,5		627	497	31		132	115	19	0,47

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 114х5,0 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/В	АК-097034/01	06М45/91772	АО "ПНТЗ"
Труба 83х5,0 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74	1300393177	272/35747	АО "СинТЗ"
Труба 45х3,5 ст.09Г2С ГОСТ 32528-2013	1300353341/Т-1	3674/28530	АО "СинТЗ"

Примечания: Пробное(испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.
Испытания на ударный изгиб для деталей проведены при температурах:
ст.20: KCU -40гр.С, KCV -5гр.С
ст.09Г2С: KCU -60 гр.С, KCV -20гр.С

М.П. ОКК

Отдел контроля качества

